

COMUS CHT PRO-BARDAGE

SATIN ACRYLIQUE

Propriétés

Peinture acrylique de protection et de décoration en phase aqueuse pour les métaux et tout support usuel du bâtiment en finition satinée

Supports

Métaux ferreux et non ferreux, bois et dérivés, plâtre et tout support usuel du bâtiment neuf ou anciens après travaux préparatoires

Caractéristiques

Classification AFNOR :	Famille I, Classe 7b₂
Composition :	Résine acrylique en phase aqueuse
COV (cat A/d) :	Valeur limite en EU = 130 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 129 g/l de COV

Emission dans l'air Intérieur : Non concerné

Aspect du film :	Satin
Brillant spéculaire:	20 +/- 5 % (à 60°)
Couleur :	Blanc et teintes du nuancier COMUS

Extrait sec en poids :	62 +/- 2 %
Densité :	1,35 +/- 0,05

Rendement :	En 2 couches De 12 à 14 m²/L/couche
--------------------	---

Temps de séchage :	Hors poussière : 30 min.
(à 20°C - %HR : 60%)	Au toucher : 1 heure
	Recouvrable : 4 heures

Conditionnements :	2,5L et 15L
---------------------------	--------------------

Conservation :	1 an en emballage d'origine fermé Conserver à l'abri du gel et de la chaleur
-----------------------	---

COMUS CHT PRO-BARDAGE

SATIN ACRYLIQUE

Mise en œuvre

Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés, conformes au DTU 59-1. Ils seront exempts d'éléments pouvant perturber l'adhérence et la durabilité du revêtement tels que rouille pulvérulente, calamine, micro-organisme, peintures écaillantes, résidus gras et salissures diverses,...

NATURE DU SUPPORT	PREPARATION	SOUS-COUCHE	FINITION
Bardage prélaqué en bon état	1- Dégraissage 2- Lessivage 3- Rinçage soigné 4- Séchage complet	Logis Spécial Galva %	COMUS CHT-PRO BARDAGE: 2 couches <i>pure</i>
Bardage prélaqué abîmé aux arrêtes	1- Dégraissage 2- Lessivage 3- Rinçage soigné 4- Séchage complet 5-Grattage intensif pour remise à nue des parties abîmées 6- Brossage 7-Depoussiérage		
Bardage brut non peint	1- Dégraissage 2- Dérochage 3- Rinçage soigné 4- Séchage complet		

Application :

Bien mélanger avant emploi.

Matériel d'application :

Brosse
Rouleau texturé 10-12 mm
Airless

Dilution :

0 à 10% de dilution à l'eau
prêt à l'emploi
prêt à l'emploi

Condition d'application :

- Température ambiante et de support > 5°C et < 35°C
- Humidité relative < 80 %
- Support sec et non condensant (température du support > 3°C minimum au point de rosée)
- A l'abri du vent et du rayonnement direct du soleil.

Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après application.

Hygiène et sécurité

Fiche de données de sécurité disponible sur www.Quickdds.fr

Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

COMUS CHT PRO-BARDAGE

SATIN ACRYLIQUE