COMUS®

FINIBOIS

Finition pour Ancorflamme Blanc

Pour tous supports bois massifs ou reconstitués

DESTINATION :

Peinture satinée en phase aqueuse pour embellir la peinture intumescente sur bois : Ancorflamme.
Intérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES :

Conserve l'Euroclasse B,s1-d0 (équivalent M1[(1)]) de l'Ancorflamme.
Permet une finition soignée blanche ou teintée.
Facile à appliquer de par sa faible odeur et sa faible teneur en COV.
Evite les tâches sur les bois tanniques ou exsudants.
Peut s'appliquer directement sur bois brut pour obtenir une continuité de la teinte mais pour des supports non classés au feu.

SUPPORTS :

Tous bois massifs ou reconstitués d'épaisseur ≥ 8 mm de densité minimale 337,5 kg/m^3 recouvert au préalable d'Ancorflamme blanc.

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse (spécial acrylique), rouleau (12 à 14 mm), pistolet basse pression.

TEINTE ET ASPECT :

Aspect : Satiné
Coloris : Blanc et système à teinter Création *Plus* ou RAL (sur demande).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR NFT 36 005	Famille I, Classe 7b$_2$
Directive européenne COV 2004/42 :	Catégorie A/**i -** limite :140 g/L (2010) Ce produit contient au maximum : **10 g/l de COV**
Emission de COV à 28j EN ISO 16000	A+
Densité à 20°C	1,25 $^+/_-$ 0,05 (blanc)
Viscosité à 25°C (Cone-plan)	2,0 +/- 0,5 Poises
Extrait sec en poids	50 $^+/_-$ 3 %
Extrait sec en volume	45 $^+/_-$ 3% (blanc)
Brillant spéculaire	60° = 30 $^+/_-$ 5% ; 85° = 55 $^+/_-$ 5%
Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Point éclair	Non concerné. Produit non inflammable
Conservation	24 mois en emballage d'origine fermé (conservé à l'abri du gel et de la chaleur).

CONDITIONNEMENTS : 3 L – 15 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

(1) : Suivant l'annexe 4 de l'arrêté de réaction au feu du 21 novembre 2002

FINIBOIS

Finition pour Ancorflamme Blanc

CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS : De 1 à 2 couches selon le matériel d'application

Rendement final : 100 g/m² soit 11 à 12 m²/L (selon la teinte)

Séchage (à 20°C et 60% HR) :
Hors poussière : 15 minutes
Sec au toucher : 45 minutes
Recouvrable : 4 heures

DILUTION : Prêt à l'emploi
(En cas de dilution, les consommations devront être majorées)

Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après utilisation.

CONSEILS D'APPLICATION : **Revenir impérativement au support brut avant application du système intumescent Ancorflamme + Finibois**.
Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse).
L'humidité du bois doit être de 15 % maximum. La température d'application doit être de 15 °C minimum et 30°C maximum.

CONSOMMATIONS :

	ANCORFLAMME
	Blanc
Rendement	500 g/m² soit 2,7 m²/L
Finition **FINIBOIS** [2]	100g/m² soit 12 m²/L
Classement	**B-s1,d0** (exigence M1[1])
Rapport de classement	CSTB RA15/0047

[1] : Suivant l'annexe 4 de l'arrêté de réaction au feu du 21 novembre 2002
[2] : .La finition FINIBOIS est facultative. Par contre, l'utilisation d'une autre finition que celle mentionnée sur le PV du CSTB annule le classement obtenu avec l'Ancorflamme.

Pour obtenir une préconisation adaptée à votre chantier, il vous suffit de compléter le formulaire de demande de calcul disponible sur le site www.solutions-comus.com ou par fax sur simple demande.

Pour un accompagnement personnalisé, vous pouvez également prendre contact avec le responsable commercial de votre secteur.

RECOMMANDATIONS : Les bois tanniques ou exsudants peuvent faire apparaître des tâches sur ANCORFLAMME. Dans ce cas, appliquer une à deux couches fines de FINIBOIS qui bloquera les remontées.
FINIBOIS ne peut pas recouvrir ANCORFLAMME NOIR.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.
COMUS : 2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon – Tél : 01 69 88 13 10 – contact@comus-tm.com

EDITION MARS 2015. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE