EVERFAST MORTAR BAT

Mortier de ragréage pour des épaisseurs variant de 0,5 à 12 mm. Intérieur / Extérieur

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST MORTAR BAT est un enduit de ragréage à fine granulométrie pour des applications verticales et plafond en épaisseurs de 0.5 à 12 mm.
EVERFAST MORTAR BAT résiste aux cycles gel-dégel.

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST MORTAR BAT est caractérisé par son excellente adhérence sur bétons traditionnels et sur béton plein d'argile expansée, blocs américains et enduits traditionnels frotassés.
EVERFAST MORTAR BAT s'applique en intérieur comme en extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Liants hydrauliques, Ciment NF EN 197-1 gris ou blanc, adjuvants et charges minérales NF EN 12620 et 13139
Aspect :	Poudre
Couleur :	Gris ou Blanc
Granulométrie :	0,1 à 0,5 mm
Densité poudre :	1,3
pH de la poudre :	12 +/- 0.5
Densité de la gâchée :	1.96
Temps de fin de prise :	6 Heures
Rétention d'eau :	96 % +/- 1
Températures limites d'application :	+ 5°C à + 35°C
Adhérence sur béton lisse:	Supérieure à 1 MPa
Résistance à la compression à 28 jours :	20 MPa
Résistance à la flexion à 28 jours :	4.5 MPa
Résistance à la traction à 28 jours :	5 MPa
Comportement au feu :	M0

PROCES VERBAUX - REFERENCES

Cahier des charges : Mortier de ragréage pour des épaisseurs variant de 0.5 à12 mm, application en intérieur et extérieur.
CSTB : produit de la classe 2.
Ciment Norme NF EN 197-1. Charges minérales Norme NF EN 12620 et NF EN 13139.

SPECIES
RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4 42 369 300 - FAX : (33) 0/4 42 369 309
www.everfast.fr

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du troisième trimestre 1999.

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports
Les supports devront être propres, dégraissés et débarrassés de toutes traces de peinture, d'huile de décoffrage et des laitances. Humidifier les supports avant application.

2 - Mise en oeuvre
Gacher un sac de 25 kg d'EVERFAST MORTAR BAT avec 4,2 à 5,3 litres d'eau.
Malaxer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans grumeau.
Temps de repos de la pâte : 3 minutes.

3 - Applications
A la truelle, à la taloche, ou à la lisseuse en épaisseur de 0,5 à 12 mm (7 mm par passe maximum).
Effectuer la finition dès que le produit commence à tirer (Taloche, lisseuse, polystyrène).
Délai de séchage entre chaque passe : 3 heures.
Délai d'utilisation de la gachée : environ 3 heures à 20°C.

N.B.: les temps indiqués peuvent varier selon les conditions climatiques, nos informations sont données pour une température à 20°C et une humidité relative de 65%.

4 - Consommation
1,4 kg de poudre par m² et par mm d'épaisseur environ en fonction de la planimétrie du support.

5 - Finition
EVERFAST MORTAR BAT peut rester brut ou être recouvert par des peintures non saponifiables de type acrylique ou pliolite, des enduits décoratifs hydrauliques ou plastiques, Rpe, systèmes I1 à I4. Le délai de recouvrement est de 8 jours.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE
Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, sur supports gelés ou en cours de dégel. Ne travailler que par température comprise entre + 5°C et + 35°C. Sur des supports très absorbants, béton glacé ou par temps très chaud, il est possible d'adjuvanter l'EVERFAST MORTAR BAT avec notre résine EVERFAST CIMENTEX à raison de 0,5 litre pour 1 sac de 25 kg. La résine sera ajoutée à l'eau de gâchage.

TRANSPORT ET STOCKAGE
Transport : non soumis à la réglementation des transports. Tenir à l'abri de l'humidité.
Stockage et conservation : Un an dans son emballage d'origine fermé dans des locaux secs.

TEINTE
Gris, Blanc.

CONDITIONNEMENT
Sac : 25 kg.
Palettes de 48 sacs.

SPECIES
RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4 42 369 300 - FAX : (33) 0/4 42 369 309
www.everfast.fr

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du troisième trimestre 1999.