



DESTINATION : Nettoyant neutralisant et dérochant pour chape ciment, ragréage, support béton, marbre, pierres ...
Intérieur / Extérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : Améliore l'adhérence des peintures de sol en augmentant la porosité du fond.
Solution acide pour neutraliser le pH des supports alcalins.
Élimine la laitance des ciments.
PREPAR'SOL est sans danger pour les métaux.

SUPPORTS : Béton, ciment, ragréage et enduits de liants hydraulique

MATERIEL D'APPLICATION : Pulvérisateur et balai brosse.

TEINTE ET ASPECT : Liquide incolore

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nature chimique	Composé d'acide phosphorique et de tensio-actifs
Directive européenne COV 2004/42	Hors champs d'application de la directive
Densité à 20°C	1,05 +/- 0,05
Viscosité à 20°C	Liquide fluide
Rendement	10-20 m ² / L
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé Tenir à l'abri du gel

CONDITIONNEMENTS : 5 L - 20 L

HYGIENE ET SECURITE : Produit soumis à étiquetage réglementaire
Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS :

En 1 couche
De 10 à 20 m² / L

DILUTION :

Préparation chape ciment neuve et dérochage : Prêt à l'emploi
Chape ancienne ou traitement de la laitance : 50 % d'eau
Nettoyage du matériel : à l'eau

CONSEILS

D'APPLICATION :

Appliquer uniformément PREPAR'SOL sur la surface à traiter.
Frotter au balai brosse si nécessaire.
Laisser agir de 30 min à 1 heure.
Rincer abondamment à l'eau claire.
Mise en peinture du support possible après séchage complet.

OBSERVATION :

Sur chape lissée à l'hélicoptère ou sur support fermé, un second traitement peut être nécessaire

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION MARS 2008. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE