



**DESTINATION :** Vernis glycérophtalique en phase solvant pour la vitrification de parquets, lambris et boiseries.  
**Intérieur – Extérieur\***

### PROPRIETES

**ET AVANTAGES :** Très bonne résistance à l'usure, aux tâches et aux détergents ménagers usuels ce qui le destine parfaitement à un usage domestique.  
Application facile et bon garnissant.  
Aspect légèrement ambré mettant le bois en valeur.

**SUPPORTS :** Bois, bois reconstitués et dérivés du bois\*.

### MATERIEL

**D'APPLICATION :** Brosse, rouleau, pistolet.

**TEINTE ET ASPECT :** **Aspect :** Mat-soie, satiné ou brillant.  
**Coloris :** Incolore légèrement ambré, existe en chêne doré et moyen.

### CARACTERISTIQUES

#### TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a
Directive européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 500g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 495 g/l de COV.
Densité à 20°C	0,90 +/- 0,05
Viscosité à 20°C	100 +/- 20s coupe AFNOR N°4
Extrait sec en poids	52,0 +/- 2 %
Extrait sec en volume	45,0 +/- 2 %
Liant	Alkyde-uréthane
Solvant	Aliphatique
Rendement	12 m <sup>2</sup> / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé

**CONDITIONNEMENTS :** ¾ L – 3L - 15 L

### HYGIENE ET

**SECURITE :** Fiche de Données de Sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



## CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :

En 3 couches  
12 m<sup>2</sup> / L / couche  
Air ambiant : 20°C / %HR : 50%  
Hors poussière : 30 mn à 1 heure  
Sec au toucher : 1 à 2 heures  
Recouvrable : 7 à 8 heures  
Sec à cœur : 24 à 48 heures

**DILUTION :** Brosse, rouleau : white spirit  
1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> couche : 5 à 10 %  
3<sup>ème</sup> couche : prêt à l'emploi  
Pistolet : 10 à 15 % de diluant synthétique COMUS

Nettoyage du matériel : RENOV'BROSS ou diluant synthétique COMUS

## CONSEILS D'APPLICATION :

*Sur fonds neufs :*  
Ponçage et dépolissage de la surface.

*Sur fonds anciens :*  
Revenir impérativement au bois brut par ponçage ou rabotage.  
Elimination de toutes traces de cire avec le DECIREUR HP COMUS.

**Mise à la teinte :** Les bois peuvent être préalablement teintés ULIREX Imprégnation.  
Attendre 48h avant d'appliquer la 1<sup>ère</sup> couche de vernis.

**Observations :** Travailler en couches minces et poncer entre chaque couche.  
Sur bois décirés ou exotiques en intérieur, isoler le fond avec une couche d'ISOLANT B.T.R.  
**\* ULIPARQUET ne convient pas à un usage extérieur sur les bois exotiques, les bois reconstitué, les bois traités classe 4 et les surfaces horizontales.**

**MISE EN SERVICE :** Attendre 1 semaine minimum pour un trafic normal.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JUILLET 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE