

ANTI-HUMIDITÉ

- ✓ *Applicables directement sur supports légèrement humides ou froids*
- ✓ *Protection fongicide*
- ✓ *Lessivable*
- ✓ *Microporeux*

DESCRIPTIF

Nom	ANTI-HUMIDITÉ
Dénomination	Peinture de fond et de finition à base de résine PLIOWAY en phase solvant pour les lieux régulièrement humides : caves, sous-sols, soubassements non enterrés. Renforcé en ciment blanc, ce produit est applicable directement sur supports humides ou froids, il constitue une excellente barrière contre les remontées cristallines. Peinture dont le film contient une protection fongicide de surface, lessivable et microporeuse qui permet d'obtenir une finition propre, sans cloquage d'une
Phase	<input checked="" type="checkbox"/> SOLVANT <input type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Béton, ciment, plâtre, brique, neufs ou anciens après travaux préparatoires.
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Blanc et mise à la teinte avec COLORUS (3% max)
Aspect	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN <input type="checkbox"/> VELOURS
Conditionnements	0,75 et 3L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005, famille I classe 7b1
Directive Européenne COV 2004/42	Valeur limite en EU = 350 g/l (2010)
COV en air intérieur (28j)	Ce produit contient au maximum 349 g/l de COV
Densité	1,45 +/- 0,05
Viscosité	Pâteux
Extrait sec en poids	35 +/- 2 %
Extrait sec en volume	69 +/- 2 %
Liant	Résine PLIOWAY
Solvant	White spirit

COMUS

Le concentré
de performance

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches	
Rendement	3 à 5m ² /L/couche	
Séchage 23°C	Hors poussière	
	Sec au toucher	2 heures
	Recouvrable	12 heures (sauf atmosphère confinée)
Dilution	Brosse – rouleau : prêt à l'emploi Si besoin 5 % de white spirit max	
Nettoyage du matériel	White spirit	

CONSEILS D'APPLICATION

Sur fonds neufs : Après un léger brossage, dépoussiérer puis appliquer directement la peinture anti-humidité en 2 couches.

Sur fonds anciens : Brosser les supports pour les débarrasser de toutes les parties non adhérentes.
Traiter avec un produit fongicide afin d'éliminer les moisissures éventuelles.

Recouvrement : Peut être recouvert par une peinture à base de résine Pliolite®, acrylique, vinylique à l'eau ou au solvant, par du papier peint ou du carrelage.

RECOMMANDATIONS

RAPPEL: Ne convient pas pour l'étanchéité des maçonneries enterrées (fondations, piscine...).
Permet une étanchéité sans cloquage mais ne saurait se substituer aux nécessités de drainage habituelles

AUTRE

Conservation: 36 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Point éclair: 41°C
Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.