



PRO-FLEX



Excellente
Imperméabilité



Grande
souplesse



Phase
aqueuse

PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION

EXTÉRIEUR



PRO-FLEX, peinture de façade imperméable en phase aqueuse d'aspect mat velouté pour maçonneries extérieures neuves ou anciennes.

PRO-FLEX, revêtement acrylique de haute qualité destiné spécialement à l'imperméabilité des façades, peut restaurer l'imperméabilité des supports anciens (crépis, enduits projetés ...). Possède un très bon garnissant permettant de masquer les aspérités du support et contient un agent fongicide algicide qui préserve le film contre les microorganismes.

PROPRIÉTÉS

- ▶ Aspect mat velouté, idéal pour les façades.
- ▶ Facile d'application, garnissante et très opacifiante
- ▶ Faible odeur pendant et après l'application.
- ▶ Très grande résistance à la salissure et aux moisissures.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application	Rouleau polyester tissé 18 mm ou spécial façade, brosse synthétique phase aqueuse, pistolet pneumatique ou Airless (buse 17 à 21/000 de pouce).
Dilution	Prêt à l'emploi ne pas diluer. Application au pistolet, diluer si nécessaire, jusqu'à 10% d'eau en volume maximum.
Application	PRO-FLEX s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59 -1.
Rendement	4 à 5 m ² /litre (variable selon la nature du support).
Séchage	Sec après 6 heures minimum. Recouvrable après 24 heures minimum.
à 23°C et HR 50%	Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après l'emploi.

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74201) :

	ÉTAT DU SUPPORT	TRAVAUX	RPE/ANCIEN SYSTÈME D'IMPERMÉABILISATION	BÉTON, ENDUIT DE CIMENT (SUPPORTS LISSES)	CRÉPI DE CIMENT TYROLLIEN, ENDUIT DE CIMENT PROJETÉ, ENDUIT TEINTÉ DANS LA MASSE
PRÉPARATION	MICRO-ORGANISMES	FONGICIDE - ALGICIDE	1 COUCHE EVERFAST FONGISTOP		
	PULVÉRULENT	FIXATEUR	-	1 COUCHE PROIMPRESSION POLYVALENTE	
TRAVAUX D'IMPERMÉABILISATION	ANCIEN PEINT OU NON PEINT	IMPRESSION	1 COUCHE PROFLEXDILUÉE DE 5 À 10% D'EAU À 250G/M		
		FINITION	1 COUCHE PROFLEXÀ 400G/M		

MISE EN ŒUVRE

Fonds : Tous fonds usuels du Bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes à la norme AFNOR NF P 74- 201-1 et 2 (référence NF DTU 59 -1).

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Anciennes peintures : poncer, épousseter, lessiver et rincer.

Bétons enduits ciments : brosser, épousseter, égrener, rebouchage et enduisage éventuel.


FINITION

2 couches de PRO-FLEX selon l'état de finition recherché.

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC)

Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b2.
Liant/Pigment	Copolymère en dispersion aqueuse / Dioxyde de titane rutile.
Présentation	Peinture épaisse crémeuse.
Densité à 20°C	1,38 +/- 0,05.
Extrait sec	En poids : 62.0 +/- 2,0 %.
Aspect	Mat velouté.
COV	Valeur limite UE de ce produit (cat. A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 39g/l de COV.

Emission dans l'air intérieur A+ : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

Conditionnement	2,5L et 15L.
Teintes	Système ATELIER (Blanc et bases).
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.

PRÉCAUTIONS À OBSERVER

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8° C ou supérieure à +35°C (air et support).
- Ne pas appliquer sur ciment et béton frais.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

SÉCURITÉ

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées.

Porter les équipements de protection personnel préconisés.

Fiches de données de sécurité :

Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur COMUS).

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat de essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.

COMUS - BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81