COMUS CHANTIER

PRO-IMPRESSION POLYVALENTE

PEINTURE ACRYLIQUE D'ACCROCHAGE **INT/EXT**

PRO-**IMPRESSION POLYVALENTE** est une impression microporeuse à séchage rapide pour les supports du bâtiment : plâtre, bois* et agglomérés de bois (en intérieur), plaques de plâtre cartonnées, enduits ciment.

Fixe les fonds absorbants, favorise l'adhérence et l'application des revêtements ultérieurs : peintures acryliques, glycérophtaliques, crépis plastiques, papiers peints... Facile d'application, elle possède un bon pouvoir couvrant.

** Certaines essences de bois peuvent provoquer des tâches, faire un essai préalable.*

PROPRIÉTÉS

- Aspect mat, idéal pour les supports usuels du bâtiment.
- Facile d'application, garnissante et très opacifiante.
- Faible odeur pendant et après l'application.
- Très grande blancheur.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application	Rouleau polyester tissé 13 mm, brosse synthétique phase aqueuse, pistolet pneumatique ou Airless (buse 17 à 21/000 de pouce).
Dilution	Prêt à l'emploi ne pas diluer. Application au pistolet, diluer si nécessaire, jusqu'à 10% d'eau en volume maximum.
Application	PRO-**IMPRESSION POLYVALENTE** s'applique normalement en une couche sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59 -1.
Rendement	9 à 11 m^2/litre (variable selon la nature du support).
Séchage **à 23°C et HR 50%**	Sec après 1 heure minimum. Recouvrable après 4 heures minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après l'emploi.

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74201) :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
SUPPORTS NEUFS OU ANCIENS NON PEINTS (PLÂTRE ET DÉRIVÉS, ENDUITS À L'EAU)	1 COUCHE PRO-**IMPRESSION POLYVALENTE**	2 COUCHES
PLAQUES DE PLÂTRE À ÉPIDERME CARTONNÉE	1 COUCHE PRO-**IMPRESSION POLYVALENTE**	2 COUCHES
SUPPORTS PEINTS EN BON ÉTAT	1 COUCHE PRO-**IMPRESSION POLYVALENTE**	2 COUCHES

MISE EN ŒUVRE

Fonds : Tous fonds usuels du Bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes à la norme AFNOR NF P 74- 201-1 et 2 (référence NF DTU 59 -1).

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Anciennes peintures : poncer, épousseter, lessiver et rincer.

Plâtre et dérivés, enduits à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses : Brosser, épousseter, égrener, rebouchage et enduisage éventuel.

Plaques de plâtre à épiderme cartonnée : Egrener, épousseter, rebouchage et enduisage éventuel.

SYSTÈME

1 couche de PRO-**IMPRESSION POLYVALENTE** suivie de 2 couches de **FINITION ACRYLIQUE** selon l'état de finition recherché.

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC)

Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b2.
Liant/Pigment	Copolymère en dispersion aqueuse / Dioxyde de titane rutile.
Présentation	Peinture onctueuse.
Densité à 20°C	1,55 +/- 0,05.
Extrait sec	En poids : 66.0 +/- 2,0 %.
Aspect	Mat.
COV	Valeur limite UE de ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum :2g/l de COV.
Emission dans l'air intérieur	A+ : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

Conditionnement	2,5L et 15L.
Teintes	Système ATELIER (Blanc et bases).
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.

PRÉCAUTIONS À OBSERVER

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8° C ou supérieure à +35°C (air et support).
- Ne pas appliquer sur ciment et béton frais.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

SÉCURITÉ

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées.

Porter les équipements de protection personnel préconisés.

Fiches de données de sécurité :
Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site **www.quickfds.com** (fournisseur COMUS).

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat dessais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.

COMUS - BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81