

PLASTIPRIM'O

- ✓ *Primaire universel alkyde-uréthane en phase aqueuse*
- ✓ *Applicable sur tous types de supports: polyester, bois, acier,*
- ✓ *Favorise l'accrochage de tous types de finitions monocomposantes y compris les antifouling*
- ✓ *Antirouille sur métaux*

DESSCRIPTIF

Nom	PLASTIPRIM'O
Dénomination	Primaire d'accrochage universel
Phase	☐ SOLVANT ☒ AQUEUSE
Destination	☐ INTERIEUR ☐ EXTERIEUR ☒ INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Polyester, bois, acier, aluminium, etc.
Matériel d'application	☒ ROULEAU ☐ PULVERISATEUR ☒ BROSSE ☒ PISTOLET
Teinte	Gris perle
Aspect	☒ MAT-SOIE ☐ BRILLANT ☐ SATIN
Conditionnements	0,75L - 3L
Hygiène et sécurité	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 30.005 / famille I, classe 4a
Directive Européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 140 g/l (2010)
COV en air intérieur (28j)	Ce produit contient au maximum : 30 g/l de COV.
COV en air intérieur (28j)	3 g/l
Densité à 20°C	1,26+/- 0,03
Viscosité à 25°C	Thixotrope
Extrait sec en poids	53% +-2%
Extrait sec en volume	42+-2%
Brillant spéculaire (à 60°)	10GU
Liant	Résine alkyde en émulsion
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Rendement		10 à 12 m ² / L /couche
Séchage 23°C	Hors poussière	30 minutes
	Sec au toucher	1 heure
	Recouvrable	12 heures
Dilution		Brosse, rouleau : prêt à l'emploi. Pistolet : 10 à 20% d'eau douce.
Nettoyage du matériel		Eau immédiatement après utilisation

CONSEILS D'APPLICATION

Bien agiter le produit avant emploi.
Appliquer sur des surfaces dépolies, saines, propres et sèches.

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

PLASTIPRIM'O s'applique sur supports propres et secs. Les anciennes couches devront être légèrement poncées afin de permettre un bon accrochage du produit.
Support polyester : un déglacage léger du polyester est préconisé. Sur polyester neuf, éliminer les cires de démoulage avec notre DILUANT DECIRANT, puis pratiquer le déglacage.
Support acier : brossage ou sablage de la surface afin d'éliminer la corrosion.
Support aluminium : un dérochage à l'acide avec notre DEROCHANT ALUMINIUM, suivi d'un rinçage à l'eau claire, est nécessaire pour faciliter l'adhérence.
Support bois : dilution à 10% en première couche.

RAPPEL: Bien homogénéiser le produit avant sa mise en oeuvre.

AUTRE

Conservation: Excellente en emballage d'origine fermé.
Point éclair: NC
Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.