



PRO-BARDAGE



Grande
souplesse



Haut pouvoir
couvrant



Résistant aux
intempéries



Phase
aqueuse



PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE

INT/EXT

PRO-BARDAGE, peinture acrylique de décoration et de protection en phase aqueuse pour les métaux et tous supports usuels du bâtiment.

PROPRIÉTÉS

- ▶ Aspect satin.
- ▶ Facile d'application, garnissante et très opacifiante.
- ▶ Faible odeur pendant et après l'application.
- ▶ Très grande résistance aux intempéries.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application	Rouleau polyester tissé 8 à 13 mm, brosse synthétique phase aqueuse, pistolet pneumatique ou Airless (buse 17 à 21/000 de pouce).
Dilution	Prêt à l'emploi ne pas diluer. Application au pistolet, diluer si nécessaire, jusqu'à 10% d'eau en volume maximum.
Application	PRO-BARDAGE s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59 -1.
Rendement	12 à 14 m ² / litre (variable selon la nature du support).
Séchage à 23°C et HR 50%	Sec après 2 heures minimum. Recouvrable après 4 heures minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après l'emploi.

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74201) :

SUPPORTS	PRÉPARATION ET SOUS COUCHE	FINITION
BARDAGE PRÉLAQUÉ EN BON ÉTAT	1- Dégraissage 2- Lessivage 3- Rinçage soigné 4- Séchage complet 5- ANCORPRIM'O	2 couches PRO-BARDAGE
BARDAGE PRÉLAQUÉ ABÎMÉ AUX ARRÊTES	1- Dégraissage 2- Lessivage 3- Rinçage soigné 4- Séchage complet 5- Grattage intensif pour remise à nu des parties abîmées 6- Brossage 7- Dépoussiérage 8- ANCORPRIM'O	2 couches PRO-BARDAGE
BARDAGE BRUT NON PEINT	1- Dégraissage 2- Dérochage 3- Rinçage soigné 4- Séchage complet 5- ANCORPRIM'O	2 couches PRO-BARDAGE

MISE EN ŒUVRE

Fonds : Tous fonds usuels du Bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes à la norme AFNOR NF P 74- 201-1 et 2 (référence NF DTU 59 -1).

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Anciennes peintures : poncer, épousseter, lessiver et rincer.

Métaux ferreux : dégraissage, Lessivage.

Métaux non ferreux : dérochage suivi d'un rinçage et séchage complet.

De manière générale, toute trace de calamine, la rouille pulvérulente, les peintures non adhérentes, graisses, sels, micro-organismes et autres salissures devront être éliminées préalablement, par brossage, ponçage ou tout autre moyen mécanique ou chimique.

FINITION

2 couches de PRO-BARDAGE selon l'état de finition recherché.

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC)

Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b2.
Liant/Pigment	Copolymère en dispersion aqueuse / Dioxyde de titane rutile.
Présentation	Peinture onctueuse.
Densité à 20°C	1,30 +/- 0,05.
Extrait sec	En poids : 50.0 +/- 2,0 %.
Aspect	Satin.
COV	Valeur limite UE de ce produit (cat. A/d) : 130g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 129g/l de COV.

Emission dans l'air intérieur A+ : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

Conditionnement	2,5L et 15L.
Teintes	Système ATELIER (Blanc et bases).
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.

PRÉCAUTIONS À OBSERVER

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8° C ou supérieure à +35°C (air et support).
- Ne pas appliquer sur ciment et béton frais.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

SÉCURITÉ

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées.

Porter les équipements de protection personnel préconisés.

Fiches de données de sécurité :

Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur COMUS).

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat de essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.