

# PRO-MAT VELOUTÉ











PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION

INT/EXT

PRO-MAT VELOUTÉ, peinture de finition mate lavable à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse pour travaux courants en neuf, rénovation et entretien des murs et plafonds.

#### **PROPRIÉTÉS**

- Aspect mat profond, idéal pour les plafonds.
- ► Facile d'application, garnissante et très opacifiante.
- Faible odeur pendant et après l'application.
- ► Très grande blancheur, non jaunissante même à l'obscurité

#### MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application	Rouleau polyester tissé 13 mm, brosse synthétique phase aqueuse, pistolet pneumatique ou Airless (buse 17 à 21/000 de pouce).	
Dilution	Prêt à l'emploi ne pas diluer.	
	Application au pistolet, diluer si nécessaire, jusqu'à 10% d'eau en volume maximum.	
Application	PRO-MAT VELOUTÉ s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59 -1.	
Rendement	8 à 10 m²/litre (variable selon la nature du support).	
Séchage	Sec après 1 heure minimum. Recouvrable après 4 heures minimum.	
à 23°C et HR 50%	Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.	
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après l'emploi.	

# **DESCRIPTIF**

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74201) :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
SUPPORTS NEUFS OU ANCIENS NON PEINTS (PLÂTRE ET DÉRIVÉS, ENDUITS À L'EAU)	1 COUCHE PRO- <b>IMPRESSION POLYVALENTE</b>	2 COUCHES DE PRO- <b>MAT VELOUTÉ</b>
PLAQUES DE PLÂTRE À ÉPIDERME CARTONNÉE	1 COUCHE PRO- <b>IMPRESSION POLYVALENTE</b>	2 COUCHES DE PRO- <b>MAT VELOUTÉ</b>
SUPPORTS PEINTS EN BON ÉTAT	-	2 COUCHES DE PRO- <b>MAT VELOUTÉ</b>

# MISE EN ŒUVRE

**Fonds**: Tous fonds usuels du Bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes à la norme AFNOR NF P 74- 201-1 et 2 (référence NF DTU 59 -1).

# TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Anciennes peintures : poncer, épousseter, lessiver et rincer.

Plâtre et dérivés, enduits à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses : Brosser, épousseter, égrener, rebouchage et enduisage éventuel.

Plaques de plâtre à épiderme cartonnée : Egrener, épousseter, rebouchage et enduisage éventuel.

#### **FINITION**

1 à 2 couches de 2 couches de PRO-MAT VELOUTÉ selon l'état de finition recherché.

# FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC)

Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b2.		
Liant/Pigment	Copolymère en dispersion aqueuse / Dioxyde de titane rutile.		
Présentation	Peinture épaisse crémeuse.		
Densité à 20°C	1,56 +/- 0,05.		
Extrait sec	En poids : 62.0 +/- 2,0 %.		
Aspect	Très mat (norme NF EN ISO 2813 : <5 GU à 60° et 85°).		
cov	Valeur limite UE de ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 2g/l de COV.		
Emission dans l'air intérieur	A+ : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	

#### **CONDITIONNEMENTS ET TEINTES**

Conditionnement	2,5L et 15L.
Teintes	Système ATELIER (Blanc et bases).
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.

# **PRÉCAUTIONS À OBSERVER**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8° C ou supérieure à +35°C (air et support).
- Ne pas appliquer sur ciment et béton frais.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

# **SÉCURITÉ**

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter les équipements de protection personnel préconisés.

# Fiches de données de sécurité :

Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site **www.quickfds.com** (fournisseur COMUS).

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat dessais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.

COMUS - BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81