



PRO-RENOV



Opacifiant



Application facile



Adhérence tout support



Haut pouvoir couvrant

PEINTURE ACRYLIQUE MAT PROFOND | INTÉRIEUR

PRO-RENOV est une peinture spécialisée dans la finition des murs et plafonds, idéale pour les projets de constructions neuves et de rénovations. Sa polyvalence se démarque lorsqu'il s'agit d'intervenir rapidement et avec précision sur des surfaces préalablement peintes à l'acrylique.

PROPRIÉTÉS

- ▶ Aspect mat profond, idéal pour les murs et plafonds
- ▶ Facile d'application, garnissante et très opacifiante.
- ▶ Faible odeur pendant et après l'application.
- ▶ Belle blancheur – Recouvrable rapidement

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application	Rouleau polyester tissé 14 mm, brosse synthétique phase aqueuse, pistolet pneumatique ou Airless (buse 17 à 21/000 de pouce).
Dilution	Prêt à l'emploi. Application au pistolet : à diluer si nécessaire, jusqu'à 10% d'eau en volume maximum.
Application	PRO-RENOV s'applique en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59 -1.
Rendement	7 à 9 m ² / litre (variable selon la nature du support).
Séchage à 23°C et HR 50%	Sec après 30 minutes minimum. Recouvrable après 2 heures minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
Nettoyage du matériel	À l'eau.

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74201) :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
SUPPORTS NEUFS OU ANCIENS NON PEINTS (PLÂTRE ET DÉRIVÉS, ENDUITS À L'EAU)	1 COUCHE DE PRO-IMPRESSIION POLYVALENTE OU 1 COUCHE DE PRO-RENOV DILUÉE À 5%	2 COUCHES DE PRO-RENOV
PLAQUES DE PLÂTRE À ÉPIDERME CARTONNÉE	1 COUCHE DE PRO-IMPRESSIION POLYVALENTE OU 1 COUCHE DE PRO-RENOV DILUÉE À 5%	2 COUCHES DE PRO-RENOV
SUPPORTS PEINTS EN BON ÉTAT	-	2 COUCHES DE PRO-RENOV

MISE EN ŒUVRE

Fonds : Tous fonds usuels du Bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes à la norme AFNOR NF P 74- 201-1 et 2 (référence NF DTU 59 -1).

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Anciennes peintures : poncer, épousseter, lessiver, rincer et appliquer une couche d'impression polyvalente.

Plâtre et dérivés, enduits à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses : brosser, épousseter, égrener, rebouchage et enduisage éventuel.

Plaques de plâtre à épiderme cartonnée : égrener, épousseter, rebouchage et enduisage éventuel.

FINITION

1 à 2 couches de PRO-RENOV selon l'état de finition recherché.

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC)

Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b2.
Liant/Pigment	Copolymère en dispersion aqueuse / Dioxyde de titane rutile.
Présentation	Peinture onctueuse
Densité à 20°C	1,53 +/- 0,05.
Extrait sec	En poids : 59.0 +/- 2,0 %.
Aspect	Mat profond (norme NF EN ISO 2813 : <5 GU à 60° et 85°).
COV	Valeur limite UE de ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 2g/l de COV.

Emission dans l'air intérieur A+ : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

Conditionnement	15L.
Teintes	Blanc
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.

PRÉCAUTIONS À OBSERVER

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C ou supérieure à +35°C (air et support).
- Ne pas appliquer sur ciment et béton frais.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

SÉCURITÉ

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées.

Porter les équipements de protection personnel préconisés.

Fiches de données de sécurité :

Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur COMUS).

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat de tests effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.

COMUS - BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81