



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION



IZI R PRIM

Date de mise à jour : 21/03/2023

DESCRIPTION

IZI'R PRIM est une impression polyvalente pour murs et plafonds intérieurs, en phase aqueuse, à base de matières recyclées à 60 % (grâce à l'utilisation des charges naturelles constituées de poudre de marbre et de résine issue de pare-brise recyclée à 100%).

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Idéal pour homogénéiser le support
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Formule recyclée à 60% sur film sec
- ✓ Taux de COV <1g/L

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Blanc	1L, 3L et 10L
MATÉRIEL D'APPLICATION		SUPPORTS		
Pistolet airless (buse 517 conseillée), Rouleau microfibre HD 12mm, Rouleau laqueur mousse floqué, Brosse à fibres blanches spéciale acrylique		Plâtre et dérivés / Béton et dérivés / Anciennes peintures (sauf glycéro) / Fonds usuels du bâtiment/ Bois non tannique et non exsudant* (*Certaines essences de bois bruts ou reconstituées peuvent provoquer des taches.)		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7a2
Taux de COV	< 1g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,37
Viscosité Brookfield à 20°C	32000 cP +/- 1000
Extrait sec en poids	52% +/- 1
Brillance spéculaire (2*100µm)	2,4 +/- 2 sous 60°
Résine/Liant	Polyvinyl butyral
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	1 couche	
Rendement	12m ² /L	
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Recouvrable	4 h
Dilution	Produit prêt à l'emploi pour les petites surfaces. Diluer de 3 à 5% d'eau pour les surfaces murales.	
Nettoyage des outils	Eau	

CONSEILS D'UTILISATION



Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). Agiter avant emploi. Matériel : Brosse à fibres blanches spéciale acrylique, rouleau HD 12 mm, laqueur mousse floqué, pistolet AIRLESS (buse 517 conseillée). En cas d'utilisation de bandes de masquages, utiliser de préférence des rubans à adhésivité douce pour surfaces délicates. Retirer avant séchage complet de la peinture.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	SOUS COUCHE / PRIMAIRE	APPLICATION
Plâtre et dérivés	1- Egrenage, 2- Brossage, 3- Dépoussiérage	IZI' R PRIM 1 couche pure ou diluée à 5% d'eau	IZI' R pur 2 couches
Béton, Ciment et dérivés	1- Egrenage, 2- Brossage,		
Bois et dérivé de bois	1- Dégraissage avec le NETTOYANT 2550 ou de l'acétone 2- Ponçage au grain 180	IZI' R PRIM ou ULIPRIM'O pur 1 couche	
Ancienne peinture acrylique	1- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage	IZI R PRIM ou ULIPRIM'O pur si fond très dégradé APPRET ISOLANT'O si glycéro 2 couches	IZI' R pur 1 couche

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr